

DECOR PASTA SV-50

Σιλικονούχο διακοσμητικό επίχρισμα σε μορφή πάστας για έγχρωμο ή λευκό αποτέλεσμα

Περιγραφή Προϊόντος

Το προϊόν **DECOR PASTA SV-50** είναι σοβάς σιλικόνης υψηλής ποιότητας σε μορφή πάστας, με υψηλή σκληρότητα, άριστη εργασιμότητα και διαπερατότητα. Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και στις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Λόγω των χαρακτηριστικών του συνιστάται για την ανακαίνιση προσόψεων παλαιών κτιρίων και την προστασία πολιτιστικών μνημείων. Διατίθεται σε τεχνοτροπίες Scratch και Rillen.

Πεδία Εφαρμογής

Χρησιμοποιείται ως σοβάς τελικής στρώσης στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης **VIODOM ClimaSystem**. Διατίθεται σε πολλές αποχρώσεις.

Εφαρμογή

Πριν την εφαρμογή, πρέπει να αφαιρεθούν από το υπόστρωμα σκόνες και λάδια τα οποία μπορεί να μειώσουν την πρόσφυση. Μεγάλες ανομοιομορφίες και ρωγμές πρέπει να επισκευαστούν. Πριν την εφαρμογή του **DECOR PASTA SV-50** η επιφάνεια πρέπει να ασταρωθεί με το αστάρι **ULTIMATE B-37**.

Αναδεύστε το **DECOR PASTA SV-50** με μηχανικό αναδευτήρα. Μετά την επαρκή ανάδευση του το **DECOR PASTA SV-50** εφαρμόζεται πάνω στο αστάρι με ανοξείδωτη σπάτουλα. Διαμορφώστε το επίχρισμα με πλαστική σπάτουλα. Μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής τα εργαλεία πρέπει να καθαριστούν άμεσα με άφθονο νερό.

Θερμοκρασία εφαρμογής

Μεταξύ +5 °C έως +25 °C. Δε συνιστάται εφαρμογή κάτω από άμεση ηλιακή ακτινοβολία, βροχή και ισχυρούς ανέμους. Είναι απαραίτητο να προστατεύεται κατάλληλα η πρόσοψη. Η υψηλή υγρασία και χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να παρατείνουν το χρόνο σκλήρυνσης του σοβά.

Πρακτικές συμβουλές

- Μην εφαρμόζεται το **DECOR PASTA SV-50** πάνω σε βρεγμένες επιφάνειες.
- Πριν την εφαρμογή το υλικό πρέπει να αναδευτεί πολύ καλά.
- Οι πιτσιλιές πρέπει να καθαρίζονται αμέσως με νερό.
- Για την επίτευξη ομοιόμορφης επιφάνειας ο σοβάς δεν πρέπει να εφαρμόζεται όταν οι επιφάνειες εκτίθενται απευθείας σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία, ειδικά σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 35°C) και δυνατό άνεμο. Εφαρμογή του προϊόντος κατά τη διάρκεια βροχής ή παγετού πρέπει να αποφεύγεται.
- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της εφαρμογής αλλά και 3 ώρες μετά δεν πρέπει να είναι κάτω από +6°C.
- Η εφαρμογή των προϊόντων πρέπει να γίνεται εντός του χρόνου ζωής τους. Σε κανονικές συνθήκες το **DECOR PASTA SV-50** Fine εφαρμόζεται αδιάλυτο. Σε περίπτωση έντονης ηλιοφάνειας μπορεί να προστεθούν 0,250 λίτρα καθαρού νερού ανά δοχείο 25 κιλών και να αναδευτεί καλά.

Εργαλεία: Μεταλλική και πλαστική σπάτουλα.

Προφυλάξεις

Προστατέψτε τα μάτια και το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή. Διαβάστε της πληροφορίες στην ετικέτα και στο Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος πριν από τη χρήση. Φορέστε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα και γάντια. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες.

Διατάξεις για ΠΟΕ:

«Υποκατηγορία προϊόντος γ για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος - τύπος Υ / <40 g/l»

Κατανάλωση

- **DECOR PASTA SV-50 RILLEN** - 1,5 mm: 2,5 kg/m²
- 2,0 mm: 3,0 kg/m².
- **DECOR PASTA SV-50 SCRATCH** - 1,0 mm: 2,3 kg/m²
- 1,5 mm: 2,7 kg/m²
- 2,0 mm: 3,2 kg/m².

Αποθήκευση

Μέχρι 18 μήνες σφραγισμένο στην αρχική συσκευασία. Διατηρήστε το προϊόν σε θερμοκρασία 5 έως 25 ° C, σε σκιά και προστατευμένο από τον παγετό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΤΙΜΗ
Μορφή			Παστώδης
Χρώμα			Έγχρωμο
Πυκνότητα μίγματος	(Kg/m ³)	EN 1015-6	1550 ±50
Πρόσφυση με το υπόστρωμα	(N/mm ²)	EN 1542	≥0,5
Απορρόφηση νερού	(kg/m ² h ^{0.5})	EN 1062-3	Κατηγορία W3
Υδρατμοπερατότητα	(g/m ² d)	EN ISO 7783-2	Κατηγορία V1
Αντίδραση στη φωτιά		EN 13501	Κατηγορία C
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ	(W/mK)	EN 1745	0,51

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.