

Viodeco Priming

Αστάρι εμποτισμού τσιμεντοκονίας

Περιγραφή - Πεδία εφαρμογής

Το προϊόν Viodeco Priming είναι έτοιμο προς χρήση, μικρομοριακό αστάρι νερού με μεγάλη ικανότητα διείσδυσης. Είναι ιδανικό για εμποτισμό και σταθεροποίηση τσιμεντοκονιών πριν την εφαρμογή τελικού βερνικιού. Εφαρμόζεται για την προετοιμασία της πατητής τσιμεντοκονίας Viodeco πριν την εφαρμογή των βερνικιών προστασίας Viodeco Guard ή Viodeco Seal PU. Έχει μεγάλη ικανότητα διείσδυσης και ελαττώνει το συντελεστή τριχοειδούς απορρόφησης χωρίς όμως να κλείνει τους πόρους, αφήνοντας την επιφάνεια να «αναπνέει».

Πλεονεκτήματα/ Χαρακτηριστικά

- Υψηλή διεισδυτικότητα.
- Προστατεύει τις επιφάνειες από το νερό της βροχής ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει τη διαπνοή τους.
- Ισχυρή πρόσφυση
- Μειώνει την απορροφητικότητα των πορωδών επιφανειών
- Γρήγορο στέγνωμα
- Άριστη καλυπτικότητα.
- Εξαιρετική εργασιμότητα
- Μεγάλη απόδοση

Προετοιμασία υποστρώματος

Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι καθαρή, στεγνή, και ελεύθερη από σκόνη, μούχλα, λάδια πριν την εφαρμογή. Μην εφαρμόζετε ποτέ σε επιφάνειες που μπορεί να περιέχουν υγρασία.

Εφαρμογή

Κατάλληλο για εφαρμογή πάνω σε κάθε είδους τσιμεντοειδή επιφάνεια, όπως πατητή τσιμεντοκονία, παραδοσιακού τύπου τσιμεντοκονίες, σοβάδες, κλπ. Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι καθαρή, στεγνή και ελεύθερη από σκόνη, μούχλα και λάδια πριν την εφαρμογή. Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό. Αναδεύστε καλά το περιεχόμενο του δοχείου πριν από τη χρήση, αραιώστε κατάλληλα και εφαρμόστε. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο για να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Μπορεί να αποθηκευτεί σε καλά κλεισμένο δοχείο, χωρίς κανένα πρόβλημα, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν χρειάζεται και δεύτερο χέρι, περάστε το τουλάχιστον 4 ώρες μετά το πρώτο. Η εφαρμογή του υλικού στις απορροφητικές ή στις πολύ τραχιές επιφάνειες γίνεται με ψεκαστήρα. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε διείσδυση του υλικού παντού, ταχύτητα στην εφαρμογή και οικονομία στην κατανάλωση. Κατά την εφαρμογή πρέπει να φροντίζουμε ώστε το υλικό να απορροφάται και όχι απλώς να επικάθεται σχηματίζοντας επιδερμίδα πάνω στις επιφάνειες. Μετά την εφαρμογή πρέπει να απομακρυνθούν τα τυχόν περισσεύματα (λιμνούλες). Σε νέες επιφάνειες από σοβά ή μπετόν η εφαρμογή να γίνεται μετά την πάροδο 30-40 ημερών.

Στέγνωμα

Στεγνώνει σε 1 ώρα, τόσο ώστε να μη λερώνει στην αφή. Πλήρη αντοχή στο πλύσιμο μετά από 4 εβδομάδες.

Επαναβαφή

Επαναβάφεται μετά από 4 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 60% υγρασία). Τυχόν διαφορές στη θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος μπορούν να μεταβάλλουν τους παραπάνω χρόνους.

Αποχρώσεις

Είναι υπόλευκο στη συσκευασία του. Μετά την εφαρμογή του, γίνεται διαφανές.

Κατανάλωση

100-150 ml/m² αναλόγως πάντα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την αραίωση.