

## Viodeco Seal PU

### Πολυουρεθανικό βερνίκι 2 συστατικών

#### Περιγραφή

Διάφανο, γυαλιστερό (gloss) ή ματ πολυουρεθανικό βερνίκι, δύο συστατικών. Προσφέρει άριστη στεγανότητα, υψηλές μηχανικές αντοχές, αντίσταση στους χημικούς παράγοντες, προστασία από το κιτρίνισμα και την ακτινοβολία UV. Η ειδική του σύνθεση περιέχει φίλτρα UV κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας παρέχοντας προστασία των αποχρώσεων και των τεχνοτροπιών γιατί δεν κιτρινίζει και δεν αποχρωματίζεται με την πάροδο του χρόνου.

#### Πεδία εφαρμογής

Κατάλληλο για στεγανοποίηση και προστασία κάθε είδους δομικού στοιχείου. Συνιστάται για πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδή υποστρώματα, ξύλο, μέταλλο, φυσική πέτρα, για επιφάνειες με λιμνάζοντα ύδατα, ντουζιέρες, πισίνες, κ.α. Συνιστάται ιδιαίτερα για την προστασία της πατητής τσιμεντοκονίας Viodeco και την ανάδειξη των αποχρώσεών της.

#### Πλεονεκτήματα/ Χαρακτηριστικά

- Κατάλληλο για τοίχους και δάπεδα
- Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Αντίσταση στο νερό και τα ουδέτερα καθαριστικά
- Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία UV
- Γυαλίζει και προστατεύει
- Υδρατμοπερατό
- Δεν ξεφλουδίζει
- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
- Υψηλή πρόσφυση στο υπόστρωμα
- Ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση
- Οικονομική λύση για άριστο αποτέλεσμα
- Επιτρέπει ελαφριά κυκλοφορία οχημάτων

#### Προετοιμασία υποστρώματος

Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι καθαρή, στεγνή και ελεύθερη από σκόνη και μούχλα πριν την εφαρμογή. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, να έχουν αφαιρεθεί τα σαθρά και όλα τα υπολείμματα όπως σκόνες, λάδια, γράσα. Επίσης πρέπει να απομακρυνθούν τυχόν λιμνάζοντα νερά. Η επιφάνεια θα πρέπει να έχει μονωθεί και να μην υπόκειται σε διαρκή ανιούσα υγρασία. Επίσης η υγρασία του υποστρώματος πρέπει να μικρότερη από 4% και η ατμοσφαιρική υγρασία μικρότερη από 65%.

#### Ανάμειξη

Αναμειγνύουμε όλο τον σκληρυντή (συστατικό Β) με όλη την ρητίνη (συστατικό Α). Για καλύτερη ανάδευση προτείνεται η χρήση δράπανου σε χαμηλές στροφές για 2-3 λεπτά. Η ανάδευση πρέπει να γίνεται προσεκτικά από κάτω προς τα πάνω και στα τοιχώματα του δοχείου. Πριν την χρήση αφήνουμε το μείγμα να ηρεμήσει για λίγα λεπτά.

#### Εφαρμογή

Για καλύτερο αποτέλεσμα προτείνουμε δύο χέρια με Viodeco Seal PU. Για την εφαρμογή χρησιμοποιούμε ρολό ή βούρτσα χωρίς όμως να αφήνουμε περίσσεια υλικού. Το Viodeco Seal PU πρέπει να εισχωρεί καλά στην επιφάνεια εφαρμογής. Για την καλύτερη δυνατή προστασία περνάμε το δεύτερο χέρι εντός 24 ωρών ανάλογα με τις θερμοκρασιακές συνθήκες εφαρμογής. Σε απαιτητικές εφαρμογές προτείνεται η εφαρμογή περισσότερων στρώσεων Viodeco Seal PU.

**Κατανάλωση**

80-120 gr/m<sup>2</sup> αναλόγως πάντα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας

**Συσκευασία- αποθήκευση**

Μεταλλική διπλή συσκευασία (Α και Β συστατικό) του 1kg σε χαρτοκιβώτια 12 τεμαχίων και σε συσκευασία των 4kg. Αποθηκεύεται σε σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρό περιβάλλον με θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +35°C για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

**Στέγνωμα**

Στεγνώνει μέσα σε 24 ώρες, τόσο ώστε να μη κολλάει.

**Επαναβαφή**

Οι χρόνοι στεγνώματος αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 60% υγρασία). Η κάθε επόμενη στρώση πρέπει να εφαρμόζεται εντός 24 ωρών από την προηγούμενη. Τυχόν διαφορές στη θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος μπορούν να μεταβάλλουν τους παραπάνω χρόνους.

**Εργαλεία εφαρμογής**

Ρολό τύπου μοχέρ ή τύπου σφουγγάρι.

**Καθαρισμός εργαλείων**

Τα εργαλεία καθαρίζονται με το ειδικό διαλυτικό LS-735, όσο το υλικό είναι ακόμα νωπό.

**Θερμοκρασία εφαρμογής**

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C ή πριν από βροχή. Κατά την εφαρμογή θα πρέπει η επιφάνεια να μην έρχεται σε απευθείας έκθεση με την ηλιακή ακτινοβολία. Αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια, ή λίγο μετά την εφαρμογή, ενδέχεται να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος. Μην εφαρμόζετε το Viodeco Seal PU πάνω σε παλιά βερνίκια, σε βρώμικες και υγρές επιφάνειες. Να χρησιμοποιείτε πάντα καθαρά εργαλεία, χωρίς σκουριά. Στις πισίνες η πλήρωση με νερό πρέπει να γίνει μετά από τουλάχιστον 7 μέρες από την εφαρμογή του Viodeco Seal PU.

**Προφυλάξεις**

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη του προϊόντος διαβάστε της πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα και στο πιο πρόσφατο Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος πριν από Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες. Τα περισσεύματα των υλικών δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων. 210 77.93.777